



Prime Arc™

Wear Arc 300™

Wear Arc 300 FCG™

Wear Arc 300 (SMAW) und Wear Arc 300. Beim Schweißzubehör FCG (FCAW) handelt es sich um für den allgemeinen Gebrauch bestimmte Aufpanzerungen mit einer guten Ausgewogenheit von Schlag- und Abriebfestigkeit. Es kann sowohl bei Metallanwendungen als auch bei Erdbauarbeiten verwendet werden. Die Ablagerungen sind martensitisch und schmiedbar, aber nicht gut spanend bearbeitbar.

Das Schweißzubehör kann auf Kohlenstoffstähle, niedrig legierte und Manganstähle angewendet werden. Die Ablagerung hat eine Härte von 50–60 HRC und ist magnetisch auf Kohlenstoff- und niedrig legierten Stählen.

Merkmale und Vorteile

- Kostengünstige Wahl für Anwendungen mit mittlerem Verschleiß und Schlagbelastungen.
- Gute Ausgewogenheit von Schlag- und Abriebfestigkeit.
- Sowohl bei Metallanwendungen als auch bei Erdbauarbeiten verwendbar.
- Kann ohne Entspannungsrisse aufgetragen werden.
- Gute Wahl für Wolframimprägnierungen.
- Für Kohlenstoffstähle, niedrig legierte Stähle und Manganstähle verwendbar.

USA	800.633.6054 (gebührenfrei)
Kanada	705.665.3274
Australien	617.3801.5844
Südafrika	2711.397.3540
Brasilien	5519.3936.9210

 **KENNAMETAL™**
TRICON METALS & SERVICES